

## 「クイックウォール」品質規格書

## ●仕様

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 商品名        | クイックウォール                   |                       |
| 型式コード      | QW-WN□□□、QW-WP□□□、QW-WG□□□ |                       |
| 使用方法       | 主成分                        | 焼石膏                   |
|            | 正味質量                       | 20,000g/袋             |
|            | 調合                         | 壁材                    |
|            | 標準加水量                      | 11 リットル/袋             |
|            | 標準塗布面積                     | 6.6 m <sup>2</sup> /袋 |
| 梱包単位       | 標準塗り厚                      | 3.0mm                 |
|            | 包装                         | 1 袋                   |
| 有効期間(使用期限) |                            | 製造日より6ヶ月              |

|                  |             |                      |
|------------------|-------------|----------------------|
| ホルムアルデヒド<br>放散等級 | 等級          | F☆☆☆☆                |
|                  | 認定          | 日本建築仕上材工業会           |
|                  | 登録番号        | 1112009              |
| 防火材料※            | 認定          | 国土交通大臣               |
|                  | 証明          | NPO 法人湿式仕上技術センター     |
|                  | 区分/認定番号/品目名 | 不燃材料/NM-8574/繊維壁材塗り  |
|                  |             | 準不燃材料/QM-9814/繊維壁材塗り |
|                  |             | 難燃材料/RM-9363/繊維壁材塗り  |

※「クイックウォール」+「エコ美ウォール耐水タイプ」のセットで取得。

## ●物性

| 試験項目               |                | 日本工業規格の品質規定              | 成績          |
|--------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| 初期乾燥による<br>ひび割れ抵抗性 |                | ひび割れがないこと。               | 異常なし        |
| 付着強さ               |                | 0.2N/mm <sup>2</sup> 以上。 | 0.70        |
| 耐変退色性              | 表面状態           | ひび割れ、剥がれがないこと。           | 異常なし        |
|                    | グレースケール<br>(号) | 3号以上                     | 合格<br>(4～5) |

※自社で測定したデータです。上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

以上