

「クレアデコール」品質規格書

●仕様

商品名	クレアデコール	
型式コード	CRD-□□（※□□はカラーNo.）	
	主成分	焼石膏、炭酸カルシウム、色土、石膏用硬化遅延剤
正味質量	基材	20,000g/袋
	着色添加材	2,700g/袋
	硬化遅延剤	25g/袋
使用方法	調合	基材・着色添加材・硬化遅延剤（気温 20℃以上の場合）・各種骨材
	標準加水量	10～12 リットル/セット
	標準塗布面積	2.0～3.3 m ² /セット
	標準塗り厚	7～10mm（模様付けにより異なる）
梱包単位	包装①	基材 4 袋
	包装②	着色添加材 4 袋＋硬化遅延剤 4 袋/ケース
有効期間（使用期限）		基材 製造日より 6 ヶ月
		着色添加材 製造日より 3 年
		硬化遅延剤 製造日より 3 年

ホルムアルデヒド 放散等級	等級	F☆☆☆☆
	認定	日本建築仕上材工業会
	登録番号	2012029
防火材料	認定	国土交通大臣
	証明	NPO 法人湿式仕上技術センター
	区分/認定番号/品目名	不燃材料/NM-8573/複合型化粧用仕上塗り
		準不燃材料/QM-9813/複合型化粧用仕上塗り
		難燃材料/RM-9362/複合型化粧用仕上塗り

●物性

試験項目		日本工業規格の品質規定	成績
初期乾燥による ひび割れ抵抗性		ひび割れがないこと。	異状なし
付着強さ		0.2N/mm ² 以上。	0.84
耐摩耗性		はがれ及び磨耗による基板の露出がないこと。	異状なし
耐変退色性	表面状態	ひび割れ、剥がれがないこと。	異状なし
	グレースケール (号)	3号以上	合格 (5)
耐アルカリ性B法		ひび割れ、剥れ、膨れ、しわ、変色、つやの変化がないこと。	異状なし
耐衝撃性		ひび割れ、剥がれ及び著しい変形がないこと。	異状なし
かび抵抗性		JIS Z 2911 かび抵抗性試験方法に準ずる。 試料又は試験片の接種した部分に対し、 0：菌糸の発育が認められない。 1：菌糸の発育部分の面積が全面積の 1/3 未満。 2：菌糸の発育部分の面積が全面積の1/3 以上。	0
吸放湿性 (g/m ²)		70(g/m ²) 以上。	合格 (80)

※JIS A 6909 建築用仕上塗材の内装厚塗材 G 試験に基づき、自社で測定したデータです。

※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

以上