

「クレアデコール」成分表

●主たる構成材料（※印は有機物）

クレアデコール基材

構成材料名	配合率(重量%)
無機質骨材（パーライト）	12
無機質粉体（焼石膏、炭酸カルシウム）	87
※ 有機質添加剤（増粘剤、防カビ剤）	※ 1

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。 ※有機質分 1% 無機質分 99%

着色添加材

構成材料名	配合率(重量%)
無機質粉体（炭酸カルシウム 等）	0～45
無機質顔料（酸化チタン、酸化鉄 等）	3～50
無機質添加剤（消臭剤 等）	40～45
※ 有機質添加剤（アミノ酸塩、エステル繊維等）	※ 1～3
※ 酢酸ビニル系再乳化形粉末樹脂	※ 7～8

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。 ※有機質分 8～11% 無機質分 89～92%

硬化遅延剤

構成材料名	配合率(重量%)
無機質粉体（シリカ）	30
※ 有機質添加剤（アミノ酸塩、エステル繊維等）	※ 70

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。 ※有機質分 70% 無機質分 30%

- 上記構成材料には、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂およびホルムアルデヒド系防腐剤のいずれも使用していません。
- アスベスト（石綿）は一切使用していません。

以上