

「ジュラックス・C」品質規格書

●仕様

商品名	ジュラックス・C	
型式コード	JXCN-□□□ (※□□□はカラーNo.)	
主成分	色土・木粉(ヒノキ)・珪藻土	
正味質量	201～212	890g
	214～220	1,000g
使用方法	調合	壁材(粉末合成樹脂混合)
	標準加水量	201～212 鋳塗り 3.7 リットル/袋 吹付け 4.2 リットル/袋
		214～220 鋳塗り 4.0 リットル/袋 吹付け 4.6 リットル/袋
	標準塗布面積	鋳塗り 3.3 m ² /袋 吹付け 3.0 m ² /袋
	標準塗り厚	1.2～1.5 mm
梱包単位	包装	10 袋/ケース
有効期間(使用期限)		製造日より 3 年

分類	名称	建築用仕上塗材
	種類	内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材
	呼び名	内装薄塗材 W
日本工業規格	区分	JIS A 6909
	表示許可番号	TC0707014
ホルムアルデヒド 放散等級	等級	F☆☆☆☆
	認定	日本建築仕上材工業会
	登録番号	0305086
防火材料	認定	国土交通大臣
	証明	NPO 法人湿式仕上技術センター
	区分/認定番号/品目名	不燃材料/NM-8574/繊維壁材塗り
		難燃材料/RM-9363/繊維壁材塗り

●物性

試験項目		日本工業規格の品質規定	成績
初期乾燥による ひび割れ抵抗性		ひび割れがないこと。	異常なし
付着強さ		0.2N/mm ² 以上。	0.44
耐摩耗性		はがれ及び磨耗による基板の露出がないこと。	異常なし
耐変退色性	表面状態	ひび割れ、剥がれがないこと。	異常なし
	グレースケール (号)	3号以上	合格 (4～5)
かび抵抗性		JIS Z 2911 かび抵抗性試験方法に準ずる。 試料又は試験片の接種した部分に対し、 0：菌系の発育が認められない。 1：菌系の発育部分の面積が全面積の 1/3 未満。 2：菌系の発育部分の面積が全面積の 1/3 以上。	0

※JIS A 6909 建築用仕上塗材の内装薄塗材 W に基づき、自社で測定したデータです。

※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

以上