

「ジュラックス・C」成分表

●主たる構成材料（※印は有機物）

構成材料名	配合率(重量%)
無機質粉体（珪藻土 等）	40～50
無機質顔料（酸化チタン、酸化鉄）	<5
無機質添加剤（防錆剤 等）	<1
※ 酢酸ビニル系再乳化形粉末樹脂	※ 5～10
※ 有機質骨材（木粉）	※ 30～40
※ 有機質繊維（パルプ）	※ <5
※ 有機質添加剤（増粘剤 等）	※ 5～10

※有機質分 45～60% 無機質分 40～55%

- 上記構成材料には、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂およびホルムアルデヒド系防腐剤のいずれも使用していません。
- アスベスト(石綿)は一切使用していません。

以上