

「ルミデコール」品質規格書

●仕様

商品名	ルミデコール	
型式コード	LMD-□□□ (※□□□はカラーNo.)	
正味質量	主成分	アクリルエマルジョン、水
	基材	仕上材 4,500g/袋 ベース材 3,800g/袋
	着色剤(SK セレクトカラー)	150g/袋
使用方法	調合	基材+SK セレクトカラー
	標準加水量	—(必要に応じて水道水で希釈)
	標準塗布面積	6.6 m ² /缶
	標準塗り厚	1.0～1.5mm (ベース材 0.5mm+仕上材 0.5～1.0mm)
梱包単位	包装①	ベース材 2 缶+仕上材 2 缶/ケース
	包装②	SK セレクトカラー4 袋
有効期間(使用期限)		基材 製造日より 1 年
		SK セレクトカラー 製造日より 3 年

ホルムアルデヒド 放散等級	等級	F☆☆☆☆
	認定	日本建築仕上材工業会
	登録番号	仕上材 1612016 ベース材 1612017
防火材料	認定	国土交通大臣
	証明	NPO 法人湿式仕上技術センター
	区分/認定番号/品目名	不燃材料/NM-8572/有機質砂壁状塗料塗り
		準不燃材料/QM-9812/有機質砂壁状塗料塗り
		難燃材料/RM-9361/有機質砂壁状塗料塗り

●物性

試験項目		日本工業規格の品質規定	成績
付着強さ		0.2N/mm ² 以上。	0.58
耐摩耗性		はがれ及び磨耗による基板の露出がないこと。	異常なし
耐変退色性	表面状態	ひび割れ、剥がれがないこと。	異常なし
	グレースケール (号)	3号以上	合格 (4～5)
耐アルカリ性B法		ひび割れ、剥れ、膨れ、しわ、変色、つやの変化がないこと。	異常なし
かび抵抗性		JIS Z 2911 かび抵抗性試験方法に準ずる。 試料又は試験片の接種した部分に対し、 0：菌系の発育が認められない。 1：菌系の発育部分の面積が全面積の 1/3 未満。 2：菌系の発育部分の面積が全面積の1/3 以上。	0

※自社で測定したデータです。上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

以上