

「パレット CX」品質規格書

●製品仕様

商品名	パレット CX		
型式コード	PTCX-□□ (□□はカラー番号)		
主成分		カラーセラミック、カラーマイカ、 アクリルシリコンエマルション	
正味質量	カラー基材	3,450g/袋	
	添加材	1,150g/袋	
	カラーマイカ	60g/袋	
	合成樹脂エマルション	1,300g/袋	
使用方法	調合	カラー基材＋添加材＋カラーマイカ ＋合成樹脂エマルション	
	標準加水量	鋺塗り	0.8 リットル/セット
		ローラー	1.0 リットル/セット
		吹付け	1.1 リットル/セット
	標準塗布面積	鋺塗り	2.7 m ² /セット
		ローラー	3.3 m ² /セット
		吹付け	2.7 m ² /セット
	標準塗り厚	1.0～1.5mm(模様付けにより異なる)	
包装	梱包単位	カラー基材 4 袋＋添加材 4 袋＋カラーマイカ 4 袋 ＋合成樹脂エマルション 4 袋/ケース	
有効期間(使用期限)		製造日より 3 年	
ホルムアルデヒド 放散等級	等級	F☆☆☆☆	
	認定	日本建築仕上材工業会	
	登録番号	2110022	

●物性

試験項目		日本工業規格の品質規定	成績
初期乾燥による ひび割れ抵抗性		ひび割れがないこと。	異常なし
低温安定性		かたまりがなく、組成物の分離及び凝集がないこと。	異常なし
付着強さ	標準状態	0.5 N/mm ² 以上。	0.60
	浸水後	0.3 N/mm ² 以上。	0.36
温冷繰り返し作用に 対する抵抗性		試験体の表面に、はがれ、ひび割れ及び膨れがなく、著しい変色及び光沢低下が無いこと。	異常なし
耐洗浄性		はがれ及び磨耗による基板の露出がないこと。	異常なし
耐衝撃性		ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと。	異常なし
耐アルカリ性A法		ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分に比べて、くもり及び変色が著しくないこと。	異常なし
耐侯性A法		ひび割れ及びはがれがなく、変色がグレースケール3号以上であること。	異常なし (4)

※JIS A 6909 建築用仕上塗材の外装薄塗材 E 試験に基づき、自社で測定したデータです。

※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

以上