

「パレット CX」成分表

●主たる構成材料（※印は有機物）

カラー基材

構成材料名	配合率(重量%)
無機質骨材（セラミック、珪砂）	> 90
無機質粉体（高炉スラグ）	< 5
※ 有機質添加剤（増粘剤、消泡剤）	※ < 2
※ 有機質繊維（エステル繊維）	※ < 1

無機質分 >97.0% 有機質分 <3.0%

添加材

構成材料名	配合率(重量%)
無機質骨材（セラミック）	15～20
無機質粉体（炭酸カルシウム、ベントナイト）	70～80
無機質添加材（防錆剤）	< 2
※ 有機質骨材（樹脂バルーン）	※ < 2
※ 有機質添加剤（増粘剤、防カビ剤 等）	※ < 5

無機質分 >93.0% 有機質分 <7.0%

カラーマイカ

構成材料名	配合率(重量%)
無機質骨材（マイカ）	85.0
無機質顔料（カーボンブラック、酸化鉄、酸化チタン 等）	5.0
※ 有機質添加剤（アクリル酸エステル共重合体）	※ 10.0

無機質分 90.0% 有機質分 10.0%

合成樹脂エマルション(ボンド)

構成材料名	配合率(重量%)
※ アクリル共重合体水性エマルション（固形分換算）	※ 38～42
水	48～52
※ 有機質添加剤	※ <10

有機質分 48～52% 水分 48～52%

- 上記構成材料には、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂およびホルムアルデヒド系防腐剤のいずれも使用していません。
- アスベスト(石綿)は一切使用していません。

以上