

「パレット HG ローラー塗りタイプ 低温施工タイプ」品質規格書

●製品仕様

商品名	パレット HG ローラー塗りタイプ 低温施工タイプ	
型式コード	PTHRN-S□□□W (※□□□はカラーNo.)	
	主成分	アクリルシリコンエマルション、炭酸カルシウム
正味質量	基材	3,500g/袋
	合成樹脂エマルション	2,100g/袋
使用方法	調合	基材＋合成樹脂エマルション＋SK セレクトカラー (※No.001 は SK セレクトカラー不要)
	標準加水量	0.2 リットル/セット
	標準塗布面積	2.7～3.3 m ² /セット(模様付けにより異なる)
	標準塗り厚	1.0～2.0mm(模様付けにより異なる)
包装	梱包単位	基材 4 袋＋合成樹脂エマルション 4 袋/ケース SK セレクトカラー4 袋/ケース
有効期間(使用期限)		製造日より 3 年
ホルムアルデヒド 放散等級	等級	F☆☆☆☆
	認定	日本建築仕上材工業会
	登録番号	2110021

●物性

試験項目		日本工業規格の品質規定	成績
初期乾燥による ひび割れ抵抗性		ひび割れがないこと。	異常なし
低温安定性		かたまりがなく、組成物の分離及び凝集がないこと。	異常なし
付着強さ	標準状態	0.5 N/mm ² 以上。	0.9
	浸水後	0.3 N/mm ² 以上。	1.4
温冷繰り返し作用に 対する抵抗性		試験体の表面に、はがれ、ひび割れ及び膨れがなく、著しい変色及び光沢低下が無いこと。	異常なし
透水性A法(mm)		10.0mm以下	0.0
耐洗浄性		はがれ及び磨耗による基板の露出がないこと。	異常なし
耐衝撃性		ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと。	異常なし
耐アルカリ性A法		ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分に比べて、くもり及び変色が著しくないこと。	異常なし
耐侯性A法		ひび割れ及びはがれがなく、変色がグレースケール3号以上であること。	異常なし (5)

※JIS A 6909 建築用仕上塗材の外装薄塗材 E 試験に基づき、自社で測定したデータです。

※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

以上