

年 月 日
四国化成建材株式会社

「チップロード(タイルタイプ)」品質規格書

○製品仕様

商品名	チップロード (タイルタイプ)		
型式コード	C P R - T □ □	C P R - B D 1 6	C P R - B D 5
材質	合成ゴム 無黄変ウレタン樹脂	ウレタン樹脂	ウレタン樹脂
サイズ	0.9kg/枚 (300×300×10mm)	16kg/缶	5kg/缶
梱包内容	ゴム平板 30枚/ケース	接着剤 (ルビロン R) 1斗缶	接着剤 (ルビロン R) 4缶/ケース

○物性

試験項目	測定値	試験方法
引張り強さ	0.6Mpa	JIS K 6251
伸び率	93 %	JIS K 6251
硬さ	62 C Type	JIS K 6253
衝撃吸収性	80~98G	JIS A 6519
滑り抵抗 BPN	Dry 112	ASTM E303 (ポータブルスキットレジスタンス)
	Wet 48	
滑り抵抗 CSR	Dry 0.73	JIS A 1454
	Wet 0.73	
透水性	0.7cm/sec	日本道路建設業協会
線膨張係数	1.4×10^{-4}	-30℃、20℃、70℃で3時間静置後、 寸法測定
耐候性	黄変など異状なし	サンシャインウェザーメーター (600hr)

・ 上記は試験サンプルの測定値です。保証値ではありません。

以上