

チップロード(ブロックタイプ) 成分表

●主たる構成材料 (※印は有機物)

タイル

構成材料名	配合率(重量%)
※合成ゴム (ポリマー成分 E P D M)	※ 15~20
※再生ゴム	※ 70~75
※ウレタン系バインダー (I P D I 系)	※ 5~15

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

接着剤(ルビロン R)

構成材料名	配合率(重量%)
※ウレタンプレポリマー	※ 25~35
無機充填材	45~55
※アセトン	※ 10~20

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

- 上記構成材料には、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシンオール樹脂およびホルムアルデヒド系防腐剤のいずれも使用していません。
- アスベスト(石綿)は一切使用しておりません。

以上