

年 月 日
四国化成建材株式会社

「チップロード 点字タイルタイプ」品質規格書

商品名	チップロード 点字タイルタイプ			
型式コード	誘導用	CPR-TTY(10・20)YL	警告用	CPR-TTK(10・20)YL

主成分		合成ゴム	
サイズ	点字タイル	300×300×10mm	
		300×300×20mm	
	接着剤	5kg 缶	
		16kg 缶	
梱包仕様	点字タイル	20 枚/ケース (10mm 厚)	
		12 枚/ケース (20mm 厚)	
	接着剤	5kg 缶×4/ケース (5~6 m ² /5kg 缶)	
		16kg 缶 (16~20 m ² /16kg 缶)	

【10mm 厚】

試験項目		品質規定	成績	
			誘導	警告
引っ張り強度	(Mpa)	JIS K 6251 に準拠	0.9	1.1
伸び率	(%)	JIS K 6251 に準拠	173	188
硬さ	(アスカ-C)	JIS K 6253 に準拠	75	79
滑り抵抗 (Dry/Wet)	(BPN)	ASTM E303	112/48	
	(CSR)	JIS A 1454 に準拠	0.73/0.73	
透水性 (cm/sec)		日本道路建設業協会基準に準拠	0.07	
線膨張係数 (mm/°C)		-30°C⇒20°C⇒70°Cで各 3 時間静置後、寸法測定	1.85×10 ⁻⁴	
耐候性		サンシャインウェザーメーター(600hr)	黄変なし	

【20mm 厚】

試験項目		品質規定	成績	
			誘導	警告
引っ張り強度	(Mpa)	JIS K 6251 に準拠	0.9	1.0
伸び率	(%)	JIS K 6251 に準拠	165	145
硬さ	(アスカ-C)	JIS K 6253 に準拠	78	76
滑り抵抗 (Dry/Wet)	(BPN)	ASTM E303	112/48	
	(CSR)	JIS A 1454 に準拠	0.73/0.73	
透水性 (cm/sec)		日本道路建設業協会基準に準拠	0.04	
線膨張係数 (mm/°C)		-30°C⇒20°C⇒70°Cで各 3 時間静置後、寸法測定	1.4×10 ⁻⁴	
耐候性		サンシャインウェザーメーター(600hr)	黄変なし	

以上