

## 年 月 日 四国化成建材株式会社

## 「チップロード 点字タイルタイプ」品質規格書

商品名	チップロード 点字タイルタイプ			
型式コード	誘導用	CPR-TTY (10 • 20) YL	警告用	CPR-TTK (10 • 20) YL

主成分		合成ゴム	
サイズ	点字タイル	300 × 300 × 10mm	
		300 × 300 × 20mm	
	接着剤	5kg 缶	
		16kg 缶	
	点字タイル	20 枚/ケース(10mm 厚)	
梱包仕様		12 枚/ケース(20mm 厚)	
	接着剤	5kg 缶×4/ケース(5~6 ㎡/5kg 缶)	
		16kg 缶(16~20 ㎡/16kg 缶)	

## 【10mm 厚】

試験項目				成績	
		品質規定	誘導	警告	
引っ張り強度	(Mpa)	JIS K 6251 に準拠	0.9	1. 1	
伸び率	(%)	JIS K 6251 に準拠	173	188	
硬さ	(アスカーC)	JIS K 6253 に準拠	75	79	
滑り抵抗	(BPN)	ASTM E303	112/48		
(Dry/Wet)	(CSR)	JIS A 1454 に準拠	0. 73,	/0. 73	
透水性 (cm/sec)		日本道路建設業協会基準に準拠	0. 07		
線膨張係数 (mm/℃)		-30℃⇒20℃⇒70℃で各 3 時間静置後、寸法測定	1.85×10 <sup>-4</sup>		
耐候性		サンシャインウェザーメーター(600hr)	黄変なし		

## 【20mm 厚】

試験項目				成績	
		品質規定	誘導	警告	
引っ張り強度	(Mpa)	JIS K 6251 に準拠	0. 9	1.0	
伸び率	(%)	JIS K 6251 に準拠	165	145	
硬さ	(アスカーC)	JIS K 6253 に準拠	78	76	
滑り抵抗	(BPN)	ASTM E303	112/48		
(Dry/Wet)	(CSR)	JIS A 1454 に準拠	0. 73/0. 73		
透水性 (cm/sec)		日本道路建設業協会基準に準拠	0. 04		
線膨張係数 (mm/°C)		-30℃⇒20℃⇒70℃で各 3 時間静置後、寸法測定	$1.4 \times 10^{-4}$		
耐候性		サンシャインウェザーメーター(600hr)	黄変なし		

以上