

年 月 日  
四国化成建材株式会社

## 「チップロードソフト(タイルタイプ)」品質規格書

### ○製品仕様

| 商品名   | チップロードソフト (タイルタイプ)        |                     |                        |
|-------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| 型式コード | C P R S - T □ □           | C P R - B D 1 6     | C P R - B D 5          |
| 材質    | 合成ゴム<br>無黄変ウレタン樹脂         | ウレタン樹脂              | ウレタン樹脂                 |
| サイズ   | 1.6kg/枚<br>(300×300×20mm) | 16kg/缶              | 5kg/缶                  |
| 梱包内容  | ゴム平板<br>15枚/ケース           | 接着剤 (ルビロン R)<br>1斗缶 | 接着剤 (ルビロン R)<br>4缶/ケース |

### ○物性

| 試験項目          | 測定値                  | 試験方法                           |
|---------------|----------------------|--------------------------------|
| 引張り強さ         | 0.6Mpa               | JIS K 6251                     |
| 伸び率           | 93 %                 | JIS K 6251                     |
| 硬さ            | 62 C Type            | JIS K 6253                     |
| 衝撃吸収性 (加速度 G) | 57~64G               | JIS A 6519                     |
| 滑り抵抗 BPN      | Dry 110              | ASTM E303<br>(ポータブルスキットレジスタンス) |
|               | Wet 45               |                                |
| 滑り抵抗 CSR      | Dry 0.69             | JIS A 1454                     |
|               | Wet 0.73             |                                |
| 透水性           | 0.3cm/sec            | 日本道路建設業協会                      |
| 線膨張係数         | $1.4 \times 10^{-4}$ | -30℃、20℃、70℃で3時間静置後、<br>寸法測定   |
| 耐候性           | 黄変など異状なし             | サンシャインウェザーメーター (600hr)         |

・ 上記は試験サンプルの測定値です。保証値ではありません。

以上