

年 月 日
四国化成建材株式会社

「チップロード立面用」品質規格書

商品名		チップロード立面用	
型式コード		CPWー□□S(夏用) CPWー□□W(冬用)	
標準塗布面積		3.0 m ² /セット	
標準塗り厚		7.5mm	
梱包内容	樹脂セット(プライマーなし)	主剤 3.6kg/缶	
	ゴムチップ骨材	50～58	16.5kg/袋
		60～63・70	15kg/袋
	立面用添加材・下塗材セット	下塗材	1kg/本 ×2
		添加材	0.15kg/袋
日本建築仕上材工業会 ホルムアルデヒド放散等級区分		F☆☆☆☆ ※	

※ゴムチップ骨材は No.50~58 に限る。

試験項目			測定値	試験方法
接着強度(N/mm ²) (kgf/cm ²)			0.6 6.1	建研式引っ張り試験機による
引張り強さ(Mpa)			0.9	JIS K 6251 に準じる
伸び率(%)			49	JIS K 6251 に準じる
硬さ(E Type)			76	JIS K 6253 に準じる
衝撃吸収性(加速度 G)			71	JIS A 6519 に準じる
滑り抵抗	B.P.N	Dry	75	ASTM E303
		Wet	65	
	C.S.R	Dry	0.52	JIS A 1454 に準じる
		Wet	0.49	
透水性(cm/sec)			1.4	日本道路建設業協会
促進耐候性			黄変など異状なし	ウェザーメーター試験機 (600hr)

※ 上記はサンプル(No.52)の測定値であり、保証値ではありません。

以上