

チップロード/チップロードソフト 成分表

●主たる構成材料（※印は有機物）

チップロード 主剤（夏用）

構成材料名	配合率（重量％）
ウレタン樹脂	73.0
3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート(イソホロンジイソシアネート)	2.4
エチルベンゼン	6.6
キシレン	7.1
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)	9.1
すず及びその化合物	0.1
安定剤	1.7

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

チップロード 主剤（冬用）

構成材料名	配合率（重量％）
ウレタン樹脂	72.0
3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート(イソホロンジイソシアネート)	2.4
2-エチルヘキサン酸	0.3
エチルベンゼン	6.5
キシレン	7.0
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)	9.0
すず及びその化合物	0.7
安定剤	2.1

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

チップロード プライマー

構成材料名	配合率(重量%)
ウレタン樹脂	48.0
3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート(イソホロンジイソシアネート)	1.7
エチルベンゼン	4.4
キシレン	4.7
酢酸エチル	40.0
安定剤	1.2

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

チップロード 骨材

構成材料名	配合率(重量%)
ゴム(EPDM)	33.0
フィラー	45.0
オイル	15.0
加硫剤及び顔料	7.0

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

- 上記構成材料には、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂およびホルムアルデヒド系防腐剤のいずれも使用していません。
- アスベスト(石綿)は一切使用していません。

以上