

「ペブルウォール」成分表

●主たる構成材料

【上塗材】

構成材料名	配合率（重量％）
骨材（天然石）	100.0

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

【コンクリートプライマー（溶剤タイプ）】

構成材料名	配合率（重量％）
1. アクリル酸エステル樹脂	26.0
2. トルエン	35.0～45.0
3. 酢酸エチル	25.0～35.0

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

【上塗材用ボンド】

構成材料名	配合率（重量％）
1. アクリル樹脂	20.0～30.0
2. ウレタン樹脂	10.0～20.0
3. N-メチル-2-ピロリドン	1.0～10.0
4. 水	50.0～60.0

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

【接着強化剤】

構成材料名	配合率（重量％）
オルガノシラン	100.0%

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

【粉末添加剤】

構成材料名	配合率（重量％）
1. 非結晶シリカ	70.0～80.0
2. メチルセルロース	20.0～30.0
3. 添加剤（消泡剤）	0.5～1.5

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

- 上記構成材料には、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂およびホルムアルデヒド系防腐剤のいずれも使用していません。
- アスベスト（石綿）は一切使用しておりません。

以上