

マサドミックス ローラー転圧タイプ 成分表

●主たる構成材料

構成材料名	配合率(重量%)
無機質骨材 (真砂土等)	80～90
無機質固化材 (セメント等)	10～20
無機質添加剤 (色土、特殊無機固化剤等)	<10

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

- 上記構成材料には、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂およびホルムアルデヒド系防腐剤のいずれも使用していません。
- アスベスト（石綿）は一切使用してありません。

以上