

「マサドミックス ローラー転圧タイプ」品質規格書

商品名	マサドミックス ローラー転圧タイプ
型式コード	MDR
主成分	真砂土、セメント、固化剤
外観色	真砂土色
Ph	8～9
荷姿	25kg／袋
標準塗布量	25kg袋：1 m ² あたり3.5袋
標準施工厚	40mm

【物性】

項目	測定値		試験方法
	材齢		
比重	—	1.8～2.0	—
曲げ強度	7日	3.0 (N/mm ²)	試験方法JIS R 5201に準ずる 【試験方法】 試験体の作成方法は、試料を15%の水で混練りした後、型枠に投入し突き棒にて突き固め打設した。24時間経過した後に脱型し、水中で湿潤状態(水温20℃)に24時間保った。その後試験日まで室内の気中養生にて保管した。
	28日	4.0 (N/mm ²)	
圧縮強度	7日	15.0 (N/mm ²)	試験方法JIS R 5201に準ずる 【試験方法】 曲げ強度試験を行った後、分離した左右の供試体を試験した。
	28日	22.1 (N/mm ²)	

・上記数値は代表値であり、保証値ではありません。