

「ラクラン HG」成分表

●主たる構成材料 (※印は有機物)

トップコート

構成材料名	配合率(重量%)
※アクリルウレタン樹脂	※ 18.0
水	82.0

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

上塗材

構成材料名	配合率(重量%)
無機質骨材(珪砂)	90.0
無機質粉体(スラグ、炭酸カルシウム)	8.1
※有機質添加剤(増粘剤、分散剤、防カビ剤)	※ 1.0
無機質顔料(酸化チタン)	0.9

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

上塗材用ボンド

構成材料名	配合率(重量%)
※アクリルウレタン樹脂	※ 36.0
水	64.0

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

上塗材用接着強化剤

構成材料名	配合率(重量%)
※オルガノシラン	※ 100.0

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

コンクリートプライマー

構成材料名	配合率(重量%)
※アクリル酸エステル樹脂	※ 26.0
※トルエン	※ 43.0
※酢酸エチル	※ 31.0

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

- 上記構成材料には、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂およびホルムアルデヒド系防腐剤のいずれも使用していません。
- アスベスト（石綿）は一切使用しておりません。

以上