

「リンクストーンC」品質規格書

1. 品名 リンクストーンC

2. 標準仕様

1.5m²セット 製品梱包(標準塗り厚 3mm)

梱包名	内容	荷姿	梱包数
C1.5m ² 舗装用樹脂セット	主剤	0.63kg/袋	1
	プライマー	0.3kg/缶	
C 骨材(1 袋)		11kg/袋	1

3m²セット 製品梱包(標準塗り厚 3mm)

梱包名	内容	荷姿	梱包数
C3m ² 舗装用樹脂セット	主剤	1.25kg/袋	1
	プライマー	0.6kg/缶	
C 骨材(2 袋)		11kg/袋	2

3. 物性

試験項目	測定値	試験方法
促進耐候性	黄変など異状なし	サンシャインウェザーメーター 1000hr
圧縮強度	15.8N/mm ² (161.2kgf/cm ²)	JIS R 5201 に準じる
曲げ強度	7.0N/mm ² (71.4kgf/cm ²)	JIS R 5201 に準じる
接着強度	1.8N/mm ² (18.4kgf/cm ²)	建研式引っ張り試験機による
滑り抵抗 (BPN 値)	乾燥状態 109BPN 湿潤状態 51BPN	ASTM E303 規格 スベリ抵抗測定器
滑り抵抗 (C. S. R 値)	乾燥状態 0.73 湿潤状態 0.75	JIS A 1454 に準じる

・上記数値は代表値であり、保証値ではありません。