

「リンクストーン F」品質規格書

1. 品名 リンクストーン F

2. 標準仕様

1.5m² セット 製品梱包(標準塗り厚 8mm)

梱包名	内容	荷姿	梱包数
F1.5m ² 舗装用樹脂セット	主剤	1.25kg/袋	1
	プライマー	0.3kg/缶	
F 骨材(1 袋)		25kg/袋	1

3m² セット 製品梱包(標準塗り厚 8mm)

梱包名	内容	荷姿	梱包数
F3m ² 舗装用樹脂セット	主剤	2.5kg/袋	1
	プライマー	0.6kg/缶	
F 骨材(2 袋)		25kg/袋	2

20m² セット 製品梱包(標準塗り厚 8mm)

梱包名	内容	荷姿	梱包数
F20m ² 舗装用樹脂セット	主剤	18kg/缶	1
	プライマー	4kg/缶	
F 骨材(13 袋)		25kg/袋	13

3. 物性

試験項目	測定値	試験方法
促進耐候性	黄変など異状なし	サンシャインウェザーメーター 1000hr
圧縮強度	16.1N/mm ² (164.3kgf/cm ²)	JIS R 5201 に準じる
曲げ強度	7.1N/mm ² (72.4kgf/cm ²)	JIS R 5201 に準じる
接着強度	2.3N/mm ² (23.5kgf/cm ²)	建研式引っ張り試験機による
滑り抵抗 (BPN 値)	乾燥状態 73BPN 湿潤状態 31BPN	ASTM E303 規格 スベリ抵抗測定器
滑り抵抗 (C. S. R 値)	乾燥状態 0.70 湿潤状態 0.76	JIS A 1454 に準じる
透水性	1.0cm/sec 以上	日本道路建設業協会 透水性が高く、正確な数値は測定できない。

・上記数値は代表値であり、保証値ではありません。