



# 「リンクストーン G」品質規格書

## 1. 品名 リンクストーンG

#### 2. 標準仕様

### 1.5m<sup>2</sup>セット 製品梱包(標準塗り厚 10mm)

梱包名	内容	荷姿	梱包数
G1.5m <sup>2</sup> 舗装用樹脂セット	主剤	1.25kg/袋	1
	プライマー	0.3kg/缶	ı
G骨材		25kg/袋	1

# 3m<sup>2</sup>セット 製品梱包(標準塗り厚 10mm)

梱包名	内容	荷姿	梱包数
G3m <sup>2</sup> 舗装用樹脂セット	主剤	2.5kg/袋	1
	プライマー	0.6kg/缶	
G骨材		25kg/袋	2

#### 3. 物性

試験項目	測定値	試験方法
促進耐候性	黄変など異状なし	サンシャインウェザーメーター 1000hr
圧縮強度	16.8N/mm <sup>2</sup> (171.4kgf/cm <sup>2</sup> )	JIS R 5201 に準じる
曲げ強度	7.5N/mm²(76.5kgf/cm²)	JIS R 5201 に準じる
接着強度	2.0N/mm <sup>2</sup> (20.4kgf/cm <sup>2</sup> )	建研式引っ張り試験機による
滑り抵抗	乾燥状態 92BPN	ASTM E303 規格
(BPN 値)	湿潤状態 41BPN	スベリ抵抗測定器
滑り抵抗 (C.S.R 値)	乾燥状態 0.73 湿潤状態 0.64	JIS A 1454 に準じる
透水性	1.0cm/sec 以上	日本道路建設業協会 透水性が高く、正確な数値は測定できない。

<sup>・</sup>上記数値は代表値であり、保証値ではありません。