

「リンクストーン(主剤、プライマー)」成分表

●主たる構成材料 (※印は有機物)

リンクストーン 主剤(夏用)

構成材料名	配合率(重量%)
ウレタン樹脂	97
ヘキサメチレンジイソシアネート	0.3
3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート (イソホロンジイソシアネート)	0.5
すず及びその化合物	0.1
添加剤	0.4

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

リンクストーン 主剤(冬用)

構成材料名	配合率(重量%)
ウレタン樹脂	96
ヘキサメチレンジイソシアネート	0.3
3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート (イソホロンジイソシアネート)	0.5
すず及びその化合物	0.3
2-エチルヘキサン酸	0.3
添加剤	0.4

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

リンクストーン プライマー

構成材料名	配合率(重量%)
ウレタン樹脂	57.8
ヘキサメチレンジイソシアネート	0.2
3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート (イソホロンジイソシアネート)	0.3
すず及びその化合物	0.2
2-エチルヘキサン酸	0.2
酢酸エチル	40
添加剤	0.2

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

- 上記構成材料には、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂およびホルムアルデヒド系防腐剤のいずれも使用していません。
- アスベスト（石綿）は一切使用しておりません。

以上