

「チップロードソフト(鋳塗リタイプ) 3 m²セット品」品質規格書

商品名		チップロードソフト(鋳塗リタイプ) 3 m ² セット品			
型式コード		CPRSN30-□□S(夏用)		CPRSN30-□□W(冬用)	
使用方法	標準塗り面積 (m ²)	3.0		3.0	
	標準塗り厚 (mm)	15 (下塗り 7.5mm+上塗り 7.5mm)		15 (下塗り 7.5mm+上塗り 7.5mm)	
梱包内容	樹脂セット (プライマー入り)	主剤(夏用) 3.6kg/缶		主剤(冬用) 3.6kg/缶	
		プライマー 600g/缶		プライマー 600g/缶	
	樹脂セット (プライマー無し)	主剤(夏用) 3.6kg/缶		主剤(冬用) 3.6kg/缶	
	下塗り骨材	15kg/袋		15kg/袋	
	骨材	50~58 16.5kg/袋	60~63・70 15kg/袋	50~58 16.5kg/袋	60~63・70 15kg/袋
試験項目		測定値		試験方法	
		50~58	60~63・70		
接着強度(N/mm ²)		0.6	0.6	建研式 引っ張り試験機による	
(kgf/cm ²)		6.1	6.1		
引張り強さ(Mpa)		0.8	0.4	JIS K 6251 に準じる	
伸び率(%)		90	42	JIS K 6251 に準じる	
硬さ(C Type)		68	69	JIS K 6253 に準じる	
衝撃吸収性(加速度 G)		57~64	57~64	JIS A 6519 に準じる	
滑り抵抗	Dry(B.P.N)	99	99	ASTM E303	
	Wet (B.P.N)	53	51		
	Dry(C.S.R)	0.57	0.59	JIS A 1454 に準じる	
	Wet (C.S.R.)	0.63	0.64		
透水性(cm/sec)		1.3	1.4	日本道路建設業協会	
促進耐候性		黄変など異状なし	黄変など異状なし	ウェザーメーター試験機 (600hr)	

上記はサンプルの測定値であり、保証値ではありません。

以上