

「美プロHG(2点セット)」品質規格書

商品名		美プロHG 2点セット	
型式コード		BHG-S□□□(□内はカラーNo.)	
セット内容		ex.シーラー	上塗材
主成分		アクリルエマルション	砂・土・炭素繊維
正味質量		400g	16,650g ボンド(合成樹脂エマルション)1,500g、 SKセレクトカラー150g含む
使用方法	調合	—	壁材・ボンド・SKセレクトカラー
	標準加水量	薄めず原液使用	1.3 ¹⁾ ℓ/袋
	標準塗布面積	400g/2m ²	16,650g/2m ²
	標準塗り厚	—	3.0mm(模様付けで異なる)
梱包単位		ex.シーラー、上塗材(1袋+ボンド1袋)/ケース SKセレクトカラー1袋(別梱包) S001(白色)には、SKセレクトカラーが要りません。上塗材の基材に着色された仕様となります。	
有効期間		製造日より3年	
試験項目		判定基準	成績
低温安定性		かたまりがなく、組成物の分離及び凝集がないこと	異状なし
初期乾燥によるひび割れ抵抗性		ひび割れがないこと	異状なし
付着強さ	標準状態	0.5N/mm ² (5.1kgf/cm ²)以上	0.90 (9.1)
	浸水後	0.3N/mm ² (3.1kgf/cm ²)以上	0.44 (4.5)
温冷繰り返し作用に対する抵抗性		試験体の表面に、はがれ、ひび割れ及び膨れがなく、著しい変色及び光沢低下が無いこと	異状なし
耐洗浄性		はがれ及び磨耗による基板の露出がないこと	異状なし
耐衝撃性		ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと	異状なし
耐アルカリ性 A法		ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分に比べて、くもり及び変色が著しくないこと	異状なし
耐侯性 A法		ひび割れ及びはがれがなく、変色がグレースケール3号以上であること	異状なし (4~5号)
かび抵抗性		JIS Z 2911(0:菌糸の発育が認められない。)	0
日本建築仕上材工業会 ホルムアルデヒド放散等級区分			F☆☆☆☆

※JIS A 6909 建築用仕上塗材の外装薄塗材 E に基づき、自社で測定したデータです。

※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

以上