

「舗装用洗い出し基材」品質規格書

商品名		舗装用洗い出し基材	
型式コード		PAD-□□(□内はカラーNo.)	
主成分		セメント・スラグ・酸化鉄(顔料)	
正味質量		基材5,000g/袋	
使用方法	調合	基材＋加水	
	標準加水量	1.8 ^{リットル} ／袋	
	標準塗布面積	1.5m ² ／袋	
	標準塗り厚	10mm(透水性舗装材厚)	
梱包単位		4袋/ケース	
有効期間		製造日より6ヶ月	
試験項目		判定基準	成績
促進耐候性		黄変など異状なし	サンシャインウェザーメーター 1000hr
接着強度		2.0 N/mm ² (20.4kgf/cm ²)	建研式引っ張り試験機による
曲げ強度		8.5 N/mm ² (86.7kgf/cm ²)	JIS R 5201に準じる
圧縮強度		21.9 N/mm ² (223.3kgf/cm ²)	JIS R 5201に準じる
滑り抵抗 (BPN値)		乾燥状態 71BPN 湿潤状態 28BPN	ASTM E303 規格 スベリ抵抗測定器
滑り抵抗 (C.S.R値)		乾燥状態 0.68 湿潤状態 0.78	JIS A 1454に準じる
日本建築仕上材工業会 ホルムアルデヒド放散等級区分			F☆☆☆☆

※物性値は、リンクストーン M＋舗装用洗い出し基材

※上記はサンプルの測定値であり、保証値ではありません。

以上