

年 月 日
四国化成建材株式会社

「チップロードブロックタイプ」品質規格書

商品名	チップロードブロックタイプ
型式コード	CPR-B□□

主成分		合成ゴム
カラーナンバー		50～58
サイズ	ブロック	200×100×50mm
	接着剤	5kg 缶
		16kg 缶
梱包仕様	ブロック	25 個/ケース (0.9kg/個)
	接着剤	5kg 缶×4/ケース (5～6 m ² /5kg 缶)
		16kg 缶 (16～20 m ² /16kg 缶)
	横ずれ防止用補助材	本体 1 本、固定釘 5 本

試験項目		品質規定	成績
引っ張り強度	(Mpa)	JIS K 6251 に準拠	0.58
伸び率	(%)	JIS K 6251 に準拠	68
硬さ	(アスカ-C)	JIS K 6253 に準拠	70
衝撃吸収性	(G)	JIS K 6519 に準拠	40～48
滑り抵抗 (Dry/Wet)	(BPN)	ASTM E303	112/48
	(CSR)	JIS A 1454 に準拠	0.73/0.73
透水性 (cm/sec)		日本道路建設業協会基準に準拠	0.3
線膨張係数 (mm/°C)		-30°C⇒20°C⇒70°Cで各 3 時間静置後、寸法測定	1.4×10 ⁻⁴
耐候性		サンシャインウェザーメーター(600hr)	黄変なし

※ 上記はサンプルの測定値であり、保証値ではありません。

以上