

「PM200(アートウォール用下地処理材)」成分表

●主たる構成材料（※印は有機物）

主剤

構成材料名	配合率(重量%)
ビスフェノール A 型エポキシ樹脂	40～50
無機質充填材	30～40
酸化チタン（Ⅳ）	0.1～1
シリカ	1～5
すずおよびすず化合物	1～5

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

硬化剤

構成材料名	配合率(重量%)
変性シリコーン	50～60
無機質充填材	30～40
シリカ	1～5
三級アミン	1～5
パラフィン	1～5

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

- 上記構成材料には、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂およびホルムアルデヒド系防腐剤のいずれも使用していません。
- アスベスト(石綿)は一切使用していません。

以上