

「SK カチオンクリート舗装用」品質規格書

●仕様

商品名	SK カチオンクリート舗装用	
型式コード	KOCH	
	主成分	カチオン系セメントフィラー
正味質量	基材	セメント粉体 14,000g、混和液 4,500g
使用方法	調合	セメント粉体＋混和液
	標準塗布面積	8～10 m ² /セット
	標準塗り厚	1.0 mm
梱包単位	包装	セメント粉体1袋＋混和液1袋／ケース
有効期間(使用期限)		製造日より5ヵ月
ホルムアルデヒド放散等級区分		F☆☆☆☆

●物性

試験項目	試験方法	成績
曲げ強度(N/mm ²)	気乾養生28日	11.5
	気乾養生28日、水中浸漬7日	6.7
圧縮強度(N/mm ²)	気乾養生28日	31.2
	気乾養生28日、水中浸漬7日	23.1
接着強度(N/mm ²)	モルタル板下地、気乾養生14日	1.7
吸水率(%)	気乾養生28日、水中浸漬7日	3.8
乾燥収縮率(mm/m)	気乾養生28日、20℃CRH60%	1.41

※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

以上