

「SK カチオンプラスター弾性タイプ」品質規格書

●仕様

商品名	SK カチオンプラスター弾性タイプ	
型式コード	KOPD	
主成分	カチオン系粉末アクリルエマルション樹脂・特殊セメント・砂	
正味質量	基材	20 kg/袋
使用方法	調合	壁材(粉末合成樹脂混合)
	標準加水量	6.0 リットル/袋
	標準塗布面積	凹凸のある場合:約 10 m ² /袋 平滑な場合:約 20 m ² /袋
	標準塗り厚	1.0~2.0mm
梱包単位	包装	1 袋
有効期間(使用期限)		製造日より 5 カ月
ホルムアルデヒド放散等級区分		F☆☆☆☆

●物性

試験項目(単位)	判断基準		成績
曲げ強度(N/mm ²)	JIS A 6023 による	8.0 以上	8.2
圧縮強度(N/mm ²)	JIS A 6023 による	24.0 以上	24.1
吸水量(g)	JIS A 6916 による	2 以下	0.32
軟度変化(%)	JIS A 6916 による	-20~20	11.7
長さ変化率(%)	JIS A 6023 による	0~0.15	0.36
耐ひび割れ性	JIS A 6916 による	ひび割れがないこと	合格
耐衝撃性	JIS A 6916 による	ひび割れおよび はがれがないこと	合格
可とう性	JIS A 6906 の中央の鋼棒を 直径 40mm にして行った	ひび割れおよび はがれがないこと	合格
凍結融解試験 (N/mm ²)	-20℃気中×6 時間→20℃水中×2 時間→20℃気中×16 時間 を1サイクルとして 20 サイクル行った		1.5

※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

以上