

「SK厚塗りプaster」品質規格書

商品名	S K厚塗りプaster
型式コード	ANP
ホルムアルデヒド放散等級区分	F☆☆☆☆

主成分		砂
正味質量		5,000 g/袋
使用方法	調合	壁材（粉末合成樹脂混合）
	標準加水量	・ 厚塗り 2.2 リットル/袋 ・ 薄塗り、しごき塗り 2.4 リットル/袋
	標準塗布面積	・ けいそう壁 4～5 m ² /袋 ・ 聚楽壁、綿壁 5～6 m ² /袋 ・ 砂壁 6～7 m ² /袋
	標準塗り厚	1.5mm
包装		5 袋/ケース
有効期間（使用期限）		製造日より3年

試験項目	判定基準	成績
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	ひび割れがないこと。	合格
付着強さ（N/mm ² ）	0.20 以上	0.30
耐磨耗性	剥れ、摩耗による基板の露出がないこと。	合格
耐アルカリ性B法	ひび割れ、剥れ、膨れ、しわ、変色、つやの変化がないこと	合格

以上