

「SK 滑り止め材(新設用・混練リタイプ)」成分表

● 主たる構成材料

構成材料名	配合率(重量%)
無機質骨材(珪砂)	100

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

無機質分 100.0%

- 上記構成材料には、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂およびホルムアルデヒド系防腐剤のいずれも使用していません。
- アスベスト(石綿)は一切使用していません。

以上