

年 月 日 四国化成建材株式会社

「ex.シーラー」品質規格書

商品名	ex. シーラー	
型式コード	EXSL / EXSL-4 / EXSL-15	
外観	乳白色液体	
蒸発残分(%)	15.0±2. 0	
粘度 (mPa·s)	300以下	
PH	3. 5±1. 0	
日本建築仕上材工業会	ホルムアルデヒド放散等級区分	F☆☆☆

主成分 アクリルエマルション		アクリルエマルション	
包装		・1. 5 k g入ポリ瓶 × 6本/ケース・4. 0 k g入ポリ瓶 × 4本/ケース・15 k g入 1斗缶	
使用方法	塗布方法	原液は薄めず、よく振ってから使用してください。 塗布作業は、刷毛またはローラーで縦横にていねい に塗り付けてください。	
	標準塗布面積	1. 5 k g入り:10 m/本(セメントモルタル・古い外壁) 7 m/本(ブロック・古い内壁) 4. 0 k g入り:26 m/本(セメントモルタル・古い外壁) 20 m/本(ブロック・古い内壁) 15 k g入り:100 m/本(セメントモルタル・古い外壁) 70 m/本(ブロック・古い内壁)	
有効期限		3年間	

以上