

「カーボン・プラスター」品質規格書

●仕様

商品名	カーボン・プラスター	
型式コード	CBP	
	主成分	土・炭素繊維
正味質量	基材	3,500g/袋
使用方法	調合	壁材(粉末合成樹脂混合)
	標準加水量	1.6 リットル/袋
	標準塗布面積	3.3 m ² /袋 (石膏ボード下地で目地部含む) 目地詰め 70 m/袋
	標準塗り厚	1.2～1.5 mm
梱包単位	包装	6 袋/ケース
有効期間(使用期限)		製造日より 3 年
ホルムアルデヒド放散等級区分		F☆☆☆☆

●物性

試験項目	判定基準	成績
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	ひび割れがないこと。	合格
付着強さ (N/mm ²)	0.20 以上	0.54
耐磨耗性	剥れ、摩耗による基板の露出がないこと。	合格
耐アルカリ性B法	ひび割れ、剥れ、膨れ、しわ、変色、つやの変化がないこと。	合格
かび抵抗性	JIS Z 2911 に規定されかび抵抗性試験方法に準ずる。	0

※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

以上