

「ジュラックスシーラーB」品質規格書

商品名	ジュラックスシーラーB	
型式コード	J X S L - B 4 / J X S L - B 1 8	
外観	乳白色	
蒸発残分 (%)	約 5 0 . 0	
粘度 (mPa・s)	3 5 0 0 ± 1 0 0 0	
P H	8 . 0 ± 1 . 0	
日本建築仕上材工業会	ホルムアルデヒド放散等級区分	F ☆ ☆ ☆ ☆

主成分		アクリルエマルション
包装		・ 4 k g 入ポリ瓶 × 4 本/ケース ・ 1 8 k g 入 1 缶
使用方法	塗布方法	ジュラックスシーラーB (1 0 0) : 水道水 (2 5) の割合で薄めて、よくかき混ぜてください。 ウールローラーまたは、刷毛で縦横にしていねいに塗り付けてください。
	塗布量 (希釈液)	1 回目 7 0 g / m ² 、2 回目 4 0 g / m ² 、計 1 1 0 g / m ² ※ 2 回目は 1 回目が乾燥後塗布。
	標準塗布面積	4 k g 入 : 4 5 m ² /本 1 8 k g 入 : 2 0 0 m ² /缶
有効期限		3 年間

以上