

「ニューSKプラスター」品質規格書

商品名	ニューSKプラスター
型式コード	SKPT
ホルムアルデヒド放散等級区分	F☆☆☆☆

主成分		砂
正味質量		2,700 g/袋
使用方法	調合	壁材（粉末合成樹脂混合）
	標準加水量	1.8 リットル/袋
	標準塗布面積	3.3 m ² /袋
	標準塗り厚	1.0~1.5mm
包装		10 袋/ケース
有効期間（使用期限）		製造日より3年

試験項目	判定基準	成績
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	ひび割れがないこと。	合格
付着強さ（N/mm ² ）	0.20 以上	0.34
耐磨耗性	剥れ、摩耗による基板の露出がないこと。	合格
耐アルカリ性B法	ひび割れ、剥れ、膨れ、しわ、変色、つやの変化がないこと	合格

以上