

「ニューSK プラスター」成分表

● 主たる構成材料（※印は有機物）

構成材料名	配合率(重量%)
※ 酢酸ビニル系再乳化形粉末樹脂	※ 5.3
無機質粉体（けい石粉等）	44.8
無機質骨材（砂等）	47.4
無機質添加剤（防錆剤等）	0.1
※ 有機質繊維（繊維等）	※ 0.1
※ 有機質添加剤（MC 等）	※ 2.3

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

無機質分 92.3% 有機質分 7.7%

- 上記構成材料には、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂およびホルムアルデヒド系防腐剤のいずれも使用していません。
- アスベスト(石綿)は一切使用していません。

以上