

「ベースメイク」品質規格書

●製品仕様

商品名	ベースメイク	
型式コード	BMK-S□□□（※□□□はカラーNo.）	
	主成分	アクリルエマルション、セメント
正味質量	粉体	14,000g/袋
	混和液	9,300g/袋
使用方法	調合	粉体＋混和液＋SK セレクトカラー
	標準加水量	－
	標準塗布面積	21 m ² /セット
	標準塗り厚	1.0mm
包装	梱包単位	粉体 1 袋＋混和液 1 袋/ケース SK セレクトカラー1 袋
有効期間(使用期限)		製造日より 6 ヶ月
ホルムアルデヒド 放散等級	等級	F☆☆☆☆
	認定	日本建築仕上材工業会
	登録番号	2212012

●物性

試験項目		日本工業規格の品質規定	成績
可とう性		ひび割れがないこと。	異常なし
付着強さ	標準状態	0.5 N/mm ² 以上。	0.8
	浸水後	0.3 N/mm ² 以上。	0.6
温冷繰り返し作用に対する抵抗性		試験体の表面に、はがれ、ひび割れ及び膨れがなく、著しい変色及び光沢低下が無いこと。	異常なし
透水性B法 (mL)		0.5mL以下	0.2
耐洗浄性		はがれ及び磨耗による基板の露出がないこと。	異常なし
耐衝撃性		ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと。	異常なし
耐アルカリ性A法		ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分に比べて、くもり及び変色が著しくないこと。	異常なし
耐侯性A法		ひび割れ及びはがれがなく、変色がグレースケール3号以上であること。	異常なし (4~5)

※JIS A 6909 建築用仕上塗材の可とう形外装薄塗材 E 試験に基づき測定したデータです。

※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

以上