

「リンクストーン用メンテナンスコート」成分表

●主たる構成材料

構成材料名	配合率(重量%)
ウレタン樹脂	約 51
酢酸エチル	約 40
ドデカ-1-エン(1-ドデセン)	約 6.9
ヘキサメチレンジイソシアネート	約 0.1
すず及びその化合物	約 0.3
2-エチルヘキサン酸	約 0.4
3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート※	約 0.3

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

- 上記構成材料には、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシンオール樹脂およびホルムアルデヒド系防腐剤のいずれも使用していません。
- アスベスト（石綿）は一切使用しておりません。

以上