

「SK 速乾プラスター」成分表

●主たる構成材料 (※印は有機物)

構成原料名	配合率 (重量%)
※ アクリル系エマルジョン (固形分換算)	※ 10~15
無機質骨材 (炭酸カルシウム等)	70~80
無機質顔料 (酸化チタン)	1~5
※ 有機質添加剤 (H E C 等)	※ 0.5~1
水	10~15

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

無機質分 76.0% 有機質分 12.0% 水 12.0%

- 上記構成材料には、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシンオール樹脂およびホルムアルデヒド系防腐剤のいずれも使用していません。
- アスベスト (石綿) は一切使用しておりません。

以上