

「マサドミックス 散水タイプ」品質規格書

商品名	マサドミックス 散水タイプ
型式コード	MDM/MDM-1T
主成分	真砂土、セメント、固化剤
外観色	真砂土色
Ph	11～12
荷姿	25kg／袋、又は1 t
標準塗布量	25kg袋 : 1 m ² あたり2袋 1 t フレコン : 約20m ² ／袋
標準施工厚	30mm

【 物性 】

項目	測定値	試験方法
比重	2.1～2.4	—
曲げ強度	3.92 (N/mm ²)	試験方法JIS R 5201に準ずる 【試験方法】 試験体の作成方法は、試料を15%の水で混練りした後、型枠に投入し突き棒にて突き固め打設した。24時間経過した後脱型し、水中で湿潤状態(水温20℃)に24時間保った。その後試験日まで室内の気中養生にて保管した。
圧縮強度	11.1 (N/mm ²)	試験方法JIS R 5201に準ずる 【試験方法】 曲げ強度試験を行った後、分離した左右の供試体を試験した。

※材齢 7 日

・上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

以上