

年 月 日

四国化成建材株式会社

「エコ美ウォールHG透湿タイプ」品質規格書

商品名	エコ美ウォール HG 透湿タイプ
型式コード	EBHG-SN□□□、EBHG-SP□□□、EBHG-SG□□□
ホルムアルデヒド 放散等級区分	F☆☆☆☆
	日本建築仕上材工業会
	2312011

主成分		アクリルエマルション
正味質量	基材	2,000g/袋
	着色剤（SK セレクトカラー）	150 g/袋
使用方法	調合	基材、SK セレクトカラー
	標準加水量	基本は加水無し
	標準塗布面積	5～7 m ² /袋
梱包単位	包装①	基材 4 袋/ケース
	包装②	SK セレクトカラー 4 袋/ケース
有効期間（使用期限）		製造日より 1 年

（EBHG-SP800、EBHG-SG900 は SK セレクトカラーを使用しない。）

JIS K 5663 2 種 合成樹脂エマルションペイント試験法に準ずる自社測定結果

試験項目		判定基準	成績
容器の中での状態		かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。	合格
塗装作業性		2 回塗りで、塗装作業に支障があってはならない。	合格
乾燥時間	標準状態	2 時間以内	合格
	5℃	4 時間以内	
塗膜の外観		塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
耐アルカリ性		1 8 時間浸したとき異常がないものとする。	合格
耐洗浄性		1 0 0 回の洗浄に耐えるものとする。	合格

以上