

「ルミデコール SOLID」品質規格書

●仕様

商品名	ルミデコール SOLID	
型式コード	LMS-S□□□（※□□□はカラーNo.）	
	主成分	セメント、砂、アクリルエマルション
正味質量	基材	7,000g/袋
	ボンド	1,400g/袋
	着色剤(SK セレクトカラー)	150g/袋
使用方法	調合	基材+ボンド+SK セレクトカラー
	標準塗布面積	2.0～3.3 m ² /袋
	標準塗り厚	2.0～3.0mm（模様付けにより異なる）
梱包単位	包装①	基材 2 袋+ボンド 2 袋/ケース
	包装②	SK セレクトカラー2 袋
有効期間（使用期限）		製造日より 6 カ月

ホルムアルデヒド 放散等級	等級	F☆☆☆☆
	認定	日本建築仕上材工業会
	登録番号	2212010
防火材料	認定	国土交通大臣
	証明	NPO 法人湿式仕上技術センター
	区分/認定番号/品目名	不燃材料/NM-8572/有機質砂壁状塗料塗り
		準不燃材料/QM-9812/有機質砂壁状塗料塗り
		難燃材料/RM-9361/有機質砂壁状塗料塗り

●物性

JIS A 6909 建築用仕上塗材の内装薄塗材 C 試験法による試験

試験項目			日本工業規格の品質規定	成績
1	初期乾燥によるひび割れ抵抗性		ひび割れがないこと。	異常なし
2	付着強さ		0.3N/mm ² 以上。	1.8
3	耐洗浄性		はがれ及び磨耗による基板の露出がないこと。	異常なし
4	耐変退色性	表面状態	ひび割れ、剥がれがないこと。	異常なし
		グレースケール (号)	3号以上	合格 (4～5)
5	耐アルカリ性A法		ひび割れ、剥れ、膨れ、しわ、変色、つやの変化がないこと。	異常なし
6	耐衝撃性		表面のひび割れ、著しい変形及び剥がれがないこと。	異常なし

その他試験項目

試験項目		日本工業規格の品質規定	成績
7	引っかかり硬度(鉛筆法)	(JIS K 5600-5-4に準拠)	7H
8	滑り抵抗係数(BPN値) (スーパートップコートSD塗布時)	乾燥状態	80
		湿潤状態	35
9	滑り抵抗係数(C.S.R' 値) (スーパートップコートSD塗布時)	乾燥状態 (JIS A 1454:2022 17滑り性試験に準拠)	0.74
		水散布状態 (JIS A 1454:2022 17滑り性試験に準拠)	0.61

※自社で測定したデータです。

※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

以上