

「エクラン EX」品質規格書

商品名			エクラン EX
型式コード			ECE0-□□
主成分			カーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂 溶剤系アクリル樹脂
カラー			WH(ホワイト)、CR(クリーム)、OR(オレンジ) RD(レッド)、BR(ブラウン)、BK(ブラック)
正味 質量	上塗材		4,800g
	樹脂 セ ット	コンクリート床用プライマー	500 g (溶剤タイプ)
		上塗材用ボンド(合成樹脂エマルジョン)	2,000 g/袋
		上塗材用接着強化剤	42g/袋
		トップコート	300g/袋
標準塗布面積			3 m ² /セット (吹付けの場合 2 m ² /セット)
標準塗り厚			1.0mm
梱包単位			上塗材 1 袋＋樹脂セット/ケース
有効期間(使用期限)			製造日より 1 年
日本建築仕上材工業会 ホルムアルデヒド放散等級区分			F☆☆☆☆

着色下地材：(目地有り仕上げの場合に使用)

商品名	着色下地材	
色	グレー	ライトグレー
型式コード	ECU-GR	ECU-LG
正味質量	400g/袋	
標準所要量	3 m ² /本	
梱包単位	3 本/ケース	
有効期間(使用期限)	製造日より 1 年	
日本建築仕上材工業会 ホルムアルデヒド放散等級区分	F☆☆☆☆	

- ・ 試験サンプルの代表値です。保証値ではありません。

試験項目	結果	判定基準	備考
促進耐候性	異状なし	試験体の表面に、はがれ、ひび割れ、及び膨れがなく、かつ著しい変色及び 光沢低下がないこと	サンシャイン ウェザーメーター 1000hr
温冷繰り返し試験	異状なし	試験体の表面に、はがれ、ひび割れ、及び膨れがなく、かつ著しい変色及び 光沢低下がないこと	I. 23±2℃ 水中 18 時間浸漬 II. -20±2℃ 3 時間冷却 III. 50±3℃ 3 時間加温 I、II、IIIの 24 時間を 1 サイクルとして 10 サイクル繰り返す。
滑り抵抗 (BPN 値)	乾燥状態 103BPN 湿潤状態 60BPN	東京都建設局「歩行系道路のカラー舗装設計施工指針」タイル、レンガインターロッキングブロック舗装の規定値：40BPN 以上	ASTM E303 規格 スベリ抵抗測定器
滑り抵抗 (C. S. R 値)	乾燥状態 0.83 湿潤状態 0.81	—	JIS A 1454 に準じる
接着強度	1.4N/mm ² (14kgf/cm ²)	—	建研式引張り試験機による (コンクリート下地破壊)

以上