

「ラクラン HG」品質規格書

商品名			ラクラン HG		
型式コード			RKHG-S□□□		
主成分			砂・水系ウレタン樹脂・溶剤系アクリル樹脂		
カラー			75 色		
正味質量	上塗材		6,500g/袋		
	樹脂セット	コンクリートプライマー	900g/缶		
		上塗材用ボンド(合成樹脂エマルジョン)		3,000g/袋	
		上塗材用接着強化剤		42g/袋	
		トップコート		600g/袋	
	SK セレクトカラー(別添付)		150g/袋		
標準塗布面積			5～6 m ² /セット		
標準塗り厚			1.0mm		
梱包単位			上塗材 1 袋＋樹脂セット/ケース SK セレクトカラー 1 袋		
有効期間(使用期限)			製造日より 1 年		
日本建築仕上材工業会 ホルムアルデヒド放散等級区分			F☆☆☆☆		

着色下地材:(目地有り仕上げの場合に使用)

商品名	着色下地材	
色	グレー	ライトグレー
型式コード	ECU-GR	ECU-LG
正味質量	400g/本	
標準所要量	3 m ² /本	
梱包単位	3 本/ケース	
有効期間(使用期限)	製造日より 1 年	
日本建築仕上材工業会 ホルムアルデヒド放散等級区分	F☆☆☆☆	

物性

試験項目	結果	判定基準	備考
促進耐候性	異状なし	試験体の表面に、はがれ、ひび割れ、及び膨れがなく、かつ著しい変色及び光沢低下がないこと	ウェザーメーター 1000hr
温冷繰り返し試験	異状なし	試験体の表面に、はがれ、ひび割れ、及び膨れがなく、かつ著しい変色及び光沢低下がないこと	I. 23±2℃ 水中 18 時間浸漬 II. -20±2℃ 3 時間冷却 III. 50±3℃ 3 時間加温 I、II、IIIの 24 時間を 1 サイクルとして 10 サイクル繰り返す。
滑り抵抗性 (BPN 値)	乾燥状態 105 湿潤状態 70	東京都建設局「歩行系道路のカラー舗装設計施工指針」 タイル、レンガインターロッキングブロック舗装の規定値： 40BPN 以上	ASTM E303 規格 スベリ抵抗測定器
滑り抵抗性 (C.S.R.値)	乾燥状態 0.68 湿潤状態 0.65	バリアフリー法「床の滑り」履物を履いて動作する床、路面 推奨値 0.4 以上	JIS A 1454 に準じる
接着強度 N/mm ² (kgf/cm ²)	2.0 (20.4)	—	建研式引張り試験機による (コンクリート下地破壊)

- 試験サンプルの代表値です。保証値ではありません。

以上