

「新京外壁」品質規格書

商品名		新京外壁	
型式コード		標準色	MKS-S□□□□
		黒色	MKS-BS□□□□(□内はカラーNo.)
主成分		アクリルシリコンエマルション・土・砂	
正味質量		基材4,700g/袋+ボンド(合成樹脂エマルション)1,000g/袋 +SKセレクトカラー150g/袋	
使用方法	調合	基材+ボンド+SKセレクトカラー	
	標準加水量	2.0リットル/袋(吹付けの場合2.2リットル/袋)	
	標準塗布面積	3.3㎡/袋(吹付けの場合2~3㎡/袋)	
	標準塗り厚	1.2mm~1.5mm	
梱包単位		4セット(基材+ボンド)/ケース、SKセレクトカラー4袋/ケース	
有効期間(使用期限)		製造日より3年	
試験項目		判定基準	成績
低温安定性		かたまりがなく、組成物の分離及び凝集がないこと	異常なし
初期乾燥によるひび割れ抵抗性		ひび割れがないこと	異常なし
付着強さ N/mm ² (kgf/cm ²)	標準状態	0.5N/mm ² (5.1kgf/cm ²)以上	0.78 (8.0)
	浸水後	0.3N/mm ² (3.1kgf/cm ²)以上	0.64 (6.5)
温冷繰り返し作用に対する抵抗性		試験体の表面に、はがれ、ひび割れ及び膨れがなく、著しい変色及び光沢低下が無いこと	異常なし
耐洗浄性		はがれ及び磨耗による基板の露出がないこと	異常なし
耐衝撃性		ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと	異常なし
耐アルカリ性 A法		ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分に比べて、くもり及び変色が著しくないこと	異常なし
耐候性 A法		ひび割れ及びはがれがなく、変色がグレースケール3号以上であること	異常なし (4号)
かび抵抗性		JIS Z 2911(0:菌糸の発育が認められない。)	0
日本建築仕上材工業会 ホルムアルデヒド放散等級区分			F☆☆☆☆

※JIS A 6909 建築用仕上塗材の外装薄塗材 E に基づき、自社で測定したデータです。

※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

以上