

「SK 防錆プライマー」成分表

● 主たる構成材料（※印は有機物）

構成材料名	配合率(重量%)
※エポキシ樹脂	17.7
※変成ポリアミドアミン	6.2
酸化チタン	3.9
酸化鉄黒	0.4
亜リン酸亜鉛系防錆顔料	2.8
炭酸カルシウム	26.9
※プロピレングリコールモノメチルエーテル	1.5
水	40.6

・上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

有機質分 25.4% 無機質分 34% 水 40.6%

- 上記構成材料には、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂およびホルムアルデヒド系防腐剤のいずれも使用していません。
- アスベスト(石綿)は一切使用しておりません。

以上