

「Texage-P」成分表

●主たる構成材料（※印は有機物）

基本色（基材）

構成材料名	配合率（重量％）
※ アクリル酸エステル共重合体（固形分換算）	※ 20～25
無機質粉体（炭酸カルシウム）	30～35
無機質粉体（酸化チタン）	<5
※ 添加剤（増粘剤、防腐剤等）	※ 2～4
水	37～45

無機質分 35～40％ 有機質分 22～29％ 水分 37～45％

- 上記構成材料には、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂およびホルムアルデヒド系防腐剤のいずれも使用していません。
- アスベスト（石綿）は一切使用しておりません。

以上