

年 月 日
四国化成建材株式会社「Texage-P」品質規格書

商品名	Texage-P
型式コード	TXG-PN-ML
ホルムアルデヒド 放散等級区分	F☆☆☆☆
	日本建築仕上材工業会
	2508006

主成分		アクリルシリコンエマルション
正味質量	基材	1,000g/袋
	着色剤（SK セレクトカラー）	150 g/袋
使用方法	調合	基材、SK セレクトカラー
	標準加水量	基本は加水無し
	標準塗布面積	5～10 m ² /2 袋 1 (A 色 1 袋+B 色 1 袋)
梱包単位	包装①	基材 4 袋/ケース
	包装②	SK セレクトカラー4 袋/ケース
有効期間（使用期限）		製造日より 1 年

JIS K 5663 1 種 合成樹脂エマルションペイント試験法に準ずる自社測定結果

試験項目		判定基準	成績
容器の中での状態		かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。	合格
塗装作業性		2 回塗りで、塗装作業に支障があってはならない。	合格
乾燥時間	標準状態	2 時間以内	合格
	5℃	4 時間以内	
塗膜の外観		塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
耐水性		9 6 時間浸したとき異常がないものとする。	合格
耐アルカリ性		4 8 時間浸したとき異常がないものとする。	合格
耐洗浄性		5 0 0 回の洗浄に耐えるものとする。	合格
促進耐候性		白垂化の等級は 1 以下で、膨れ、はがれ及び割れがなく、色の変化の程度が見本品に比べて大きくないものとする。	合格

以上